

Blocs creux



5

1164-CPD-BL283

NF EN 771-3

Blocs creux à maçonner de 500x200x200 perforé catégorie I

Résistance à la compression: valeur caractéristique : **8 N/mm²**
 (Essai réalisé dans une position perpendiculaire à la face de pose)

Variations dimensionnelles : **< 0,45 mm/m**

Classe de précision dimensionnelle:

Catégorie : D1
 Planéité : non requis
 Parallélisme des faces : non requis

Adhérence au cisaillement : 0,15 (valeur tabulée)

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Absorption d'eau et durabilité gel/dégel : Blocs destinés à être enduits
 Configuration: blocs de groupe 3 conformes à l'EN 1996-1-1

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : 5/15 (valeur tabulée)

Isolation acoustique aérienne directe:

Masse volumique absolue sèche du béton : 1947 kg/m³

Configuration:

Dimensions de fabrication (Lxlxh) en mm : 494x200x190

Masse volumique apparente sèche du bloc en kg/m³ : 1856 kg/m³

Résistance thermique en m²K/W : 0.20 (valeur tabulée)

Profil :

